

Антикор битумно-каучуковый

Состав покрытия на основе битума с пониженным содержанием растворителей. Данное покрытие нельзя окрашивать.

Прекрасные адгезивные свойства.

Отличная укрывистость и толщина слоя обеспечивают превосходную долговременную защиту от коррозии. Не течет и не стекает на вертикальных участках.

Очень прочный, устойчивый к истиранию и долговременно эластичный после тщательного высыхания.

Короткое время высыхания. Пленка образуется через 75 минут в зависимости от толщины слоя.

Устойчиво к воздействию брызг и соленой воды, слабых кислот и щелочей.

Область применения: Для ремонта и защиты скрытых участков, не подлежащих окраске. Является отличной шумовой защитой для колесных арок, днища автомобиля и т. д.

Применение: перед использованием хорошо встряхните баллон.

Поверхность должна быть сухой, очищенной от жира, грязи и ржавчины.

Оптимальное расстояние распыления - 20-30 см. Рабочее давление 3-6 бар при нанесении с помощью пистолета. При нанесении толстых слоев дайте продукту высохнуть между нанесениями.

Внимание: Не распылять на шарниры, двигатель, трансмиссию и тормозные системы.



Арт. 1892072

Кол- во: 1

Объем: 1 л



Изображение/Применение



Техническая информация:

Химическая основа	Битум
Предварительная обработка пов-ти	Сухая, без пыли и смазок
Объем	1000 мл
Вес	1098 гр
Запах/цвет аромата	Характерный/Черный
Мин доля твердых веществ	66 %
Условия для сушки	При 20°C/ 40% влажности
Мин. дистанция распыления	20 см
Условия для формирования плёнки	при 20°C
Мин. время формирования плёнки	75 мин
Время сушки	2.5 часа
Условия для сушки	при 20°C
Плотность	1.09 кг/м³
Температура вспышки	200 °C
Условия плотности	при 20°C
Срок хранения	24 Месяца
Макс. температурная стойкость	80 °C
Мин. температурные условия	-25 °C
Мин. температурная стойкость	-25 °C
Макс. дистанция распыления	30 см
Может быть окрашен	Нет

Инструкции по применению носят рекомендательный характер и основаны на результатах и опыте проведенных испытаний. Перед каждым применением проверьте действие продукта. В силу множества способов применения и условий хранения, Компания не несет ответственности за результаты применения данного продукта в каждом отдельном случае. Служба клиентской поддержки не несет ответственности за предоставленную техническую или иную информацию консультационного характера за исключением предусмотренных договором консультационных услуг, а также в случае преднамеренных действий консультанта. Мы гарантируем стабильное качество нашей продукции. Мы оставляем за собой право на внесение технических изменений и дальнейшее совершенствование продукции.